

Мураккаб Кимёвий Таркиблар Билан Шимдирилган Ёғоч Материалларнинг Мустаҳкамлигини Текшириш

T. Maxmatkulov¹

Аннотация: Бугунги кунда қурилишда оддий ёғоч конструкциялар билан бир қаторда мураккаб кимёвий таркиблар билан модификация қилинган материаллардан кенг фойдаланилимоқда. Бу турдаги материалларнинг мустаҳкамлиги ёғочнинг ва модификациялавчи таркибларнинг турига ва бошқа кўрсаткичларга боғлиқ. Мақолада модификацияланган ёғоч материалларнинг мустаҳкамлиги юзасидан маълумотлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Ёғоч конструкциялар, мураккаб кимёвий таркиблар, модификация қилиш, таркибларнинг тури, материалларнинг мустаҳкамлиги, таҳлил натижалари.

Ёғоч анизатропик материал бўлганлиги сабабли уларда бир қатор камчиликлар мавжуд бўлиб уларни мустаҳкамлика таъсирини ўрганиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Айниқса, йиллик қаватларига кундаланг йўналишдаги мустаҳкамлиги, фойдаланилган дараҳтларнинг турига боғлиқ равишда уларнинг қаттиқлигини, доимий ёки ўзгарувчан намлик шароитига ва бошқа турли таъсиirlарга чидамлилигини таъминлаш ёғоч элементлар ва конструкциялар тайёрлашда эътиборга олиниши лозим бўлган муҳим масалалардан биридир. Бугунги кунда юқорида эътироф этилган камчиликларни мураккаб кимёвий таркибли бирикмалар - полимерлар билан модификация қилиш орқали бартараф этиш имконияти яратилди [1].

Модификацияланган ёғоч материаллар бугунги кунда мураккаб эксплуатация шароитида фойдаланиладиган турли элементлар ва конструкциялар тайёрлаш учун самарадор материаллардан бири ҳисобланади. Чунки, бу турдаги материалларнинг турли салбий таъсиirlарга юқори даражадаги чидамлилиги, юксак физик – механик хоссалари уларни оддий ёғоч материалларга қараганда қатор афзалликларга эга эканлигини белгилайди [2].

Охирги йилларда модификацияланган ёғоч материаллардан даражаси кенгайиб бораётганлиги сабабли, уларнинг яхши ўрганилмаган хусусиятларини таҳлил қилиш, айниқса, уларни яхшилаш, елимлаш технологияларини такомиллаштириш, турли эксплуатация шароитларига жавоб берадиган усууларни жорий этиш, елимланган материалларнинг мустаҳкамлигини ўрганиш муҳим масалалардан биридир [3].

Маълумки, модификацияланган материаллар ўз ичига табии ёғоч ва пластмасса материалларнинг хусусиятларини мужассамлаштирган бўлади. Шу сабабли, уларни бу хусусиятларини биргалиқда ўрганиш, ёғоч материалларга қараганда совуқ ва иссиқ ҳолда қотиш хусусиятига эга бўлган елимларнинг кенг ассортиментидан фойдаланишни тақоза этади.

Модификацияланган ёғоч табиий материалларга нисбатан қаттиқ бўлганлиги сабабли, уларни бириктиришда пластиклиги юқори елимлардан фойдаланилади. Елимланаётган чокларнинг мустаҳкамлиги юзаларга бериладиган босим миқдорига, материаллар юзасининг текислик даражасига, елимларнинг қайишқоқлик хусусиятларига ва ниҳоят босим бериш кўрсаткичларига боғлиқ. Бу турдаги материалларни елимлашда уларнинг муҳим кўрсаткичлари бири-бири билан боғлиқлиги сабабли, уларнинг мустаҳкамлика таъсирини алоҳида таҳлил қилиш мақсадга мувоффик.

¹ Самарқанд давлат архитектура –курилиш университети “Қурилиш мухандислиги” кафедрасининг профессори



Елимланган чокларнинг мустаҳкамлигини тахлил қилиш учун икки хил оқ қайнин ва қарағай материалари танланди ва улардан белгиланган ҚМҚ талабларига биноан 30x20x10 ва 50x20x10 мм ўлчамдаги нусхалар тайёрланди [5]. Нусхаларни модификация қилиш учун дастлаб финолспиртли тарқиблардан фойдаланилди. Белгиланган ўлчамдаги нусхалар нормал шароитда очик ванналарга жойлаштирилди ва кийин 90 °C ҳароратда қурилди, модификацияловчи таркибининг сарфи ўртача 30 % ни ташкил этди.

Қурилган нусхалар фенолформальдегид (КБ-3) ва резорцин-формальдегид (ФР-12) типидаги енимлар билан радиал йуналишда йиллик қаватлари бўйлаб белгиланган Давлат талаблари асосида елимланди. Елим сарфи КБ-3 учун 300 г/м², ФР-12 учун эса 250 г/м² ни ташкил этди. Елимлаш ишлари 20 °C ҳароратда, 0,5 МПа босимда, 48 соат давомида, ёғоч материалларнинг юзаларига олдиндан ишлов бермасдан амалга оширилди.

Тайёрланган нусхалар белгиланган талаблар асосида синовдан ўтказилди. Елим ва материаллар турининг мустаҳкамликка таъсирини ўрганиш мақсадида нусхалар қарағай ва оқ қайниндан тайёрланди. Тайёрланган нусхалар КБ-3 ва ФР-12 типидаги енимлар ёрдамида нормал хона ҳароратида елимланди ва белгиланган муддатда босимда ушлаб турилди.

КБ-3 типидаги елим билан елимланган чокларнинг мустаҳкамлиги ФР-12 елими билан бажарилган нусхаларга қараганда нисбатан паст бўлди, буни кийинги елимнинг ёпишқоқлик хусиятининг юқори эканлиги билан изоҳлаш мумкин.

Худди шу енимлар билан елимланган ПН-1 типидаги финол спиртли тарқиблар билан модификация қилинган нусхаларнинг мустаҳкамлиги улардаги айрим кўрсаткичларни оширилиши ҳисобига юқори бўлди, чунки, бу кўрсаткични уларни шимдиришдан кийин нусхаларни 3 соат давомида

90 °C ҳароратда ушлаб турилганлиги билан изоҳлаш мумкин.

Тайёрланган нусхаларда модификацияловчи тарқибларнинг сарфи 200, 250 ва 220 г/м² ни ташкил этди. Юқорида эътироф этилганидек, елимланадиган юзалар олдиндан тозаланмади, бу эса енимларни нотекис юзада яхши бирикишини таъминлади. Фойдаланилган енимлар учун нусхаларни очик ҳавода 0,5 МПа босимда ушлаб туриш вакти 5 минутни ташкил этди.

Ўтказилгант синов натижалари КБ-3 елим билан елимланган ПН-1 таркиб билан модификация қилинган нусхаларнинг мустаҳкамлиги оддий нусхаларга қараганда юқори эканлигини кўрсатди. Бу ҳолатни модификацияланган нусхаларнинг юзасида юпка шишасимон қатлам ҳосил булиши ва бу унинг ёпишқоқликни ошишига таъсир кўрсатиши билан изоҳлаш мумкин.

Куйидаги 1-жадвалда фенолспиртли тарқиблар билан модификация қилинган нусхаларнинг мустаҳкамлигини аниқлаш юзасидан ўтказилган тарқиқот натижалари келтирилган.

Фенолспиртли тарқиблар билан модификация қилинган елимланган ёғоч материалларнинг мустаҳкамлик кўрсаткичлари

1-жадвал

T/p	Елимланган материаллар номи	Нусхаларни синаш натижалари			Мустаҳкамлик кўрсаткичи
		M	V	A	
КБ-3 елими билан қарағай материалидан тайёрланган нусхалар					
1	Табиий материал	8,5	20,3	31,5	0,32
2	Модификацияланган	7,7	24,2	31,0	0,68
КБ-3 елими билан оқ қайнин материалидан тайёрланган нусхалар					
1	Табиий материал	10,6	24,0	51,5	0,44
2	Модификацияланган	8,0	27,1	12,5	0,85
ФР-12 елими билан қарағайдан тайёрланган нусхалар					
1	Табиий материал	11,0	17,8	46,0	0,70
2	Модификацияланган	11.7	19,5	30	0,96



ФР-12 елими билан оқ қайниндан тайёрланган нусхалар					
	Табиий материал	12,1	14.9	58	0,53
1	Модификацияланган	9,8	24,3	44	0.9

Изоҳ: М- нусхаларнинг елимланган чок бўйича ёрилишдаги мустаҳкамлиги, МПа (10 та нусха бўйича олинган натижаларнинг ўртача қиймати.

V- вариация коэффициенти, %;

A-нусхаларнинг ёғоч бўйлаб ёрилиш кўрсаткичи. %.

Юқорида ўтказилган тадқиқотлар билан бир қаторда ёғоч материалларни модификация қилиш учун мулжалланган кимёвий таркибларнинг турини мустаҳкамликка таъсири ҳам ўрганилди. Бунинг учун нусхалар юқорида келтирилган режим асосида полиэфирмаленат (ПН-1) таркиблар билан модификация қилинди. Бу турдаги таркиб юксак ёпишқоқлик хусусиятига эга бўлганлиги сабабли, елимланган чокларнинг мустакамлиги ўртача 10 МПа гача кўтарилиди ва нусхаларни бузулиши эса ёғоч бўйлаб 50% ни ташкил этди. ПН-1 таркибда стерол аралашмаси мавжудлиги сабабли шимдирилгандан кийин маномернинг учувчанлик, яъни, парланиш даражаси 20-25 % га тенг бўлди.

Кўйидаги 2-жадвалда полиэфирмаленат (ПН-1) таркиблар билан модификация қилинган нусхаларнинг мустаҳкамлигини аниқлаш юзасидан ўтказилган таркиқот натижалари келтирилган.

Полиэфирмаленат (ПН-1) таркиблар билан модификация қилинган елимланган ёғоч материалларнинг мустаҳкамлик кўрсаткичлари

2-жадвал

Т/р	Елимланган материаллар номи	Нусхаларни синаш натижалари			Мустаҳкамлик кўрсаткичи
		M	V	A	
КБ-3 елими билан қарағай материалидан тайёрланган нусхалар					
1	Табиий материал	8,5	20,5	10	0,32
2	Модификацияланган	10,6	24,5	41.5	-
КБ-3 елими билан қарағай ва фанера елимланган нусхалар					
1	Табиий материал	7,0	22,5	28,6	-
2	Модификацияланган	11,5	22.9	45	0,20
ФР-12 елими билан қарағайдан тайёрланган нусхалар					
1	Табиий материал	6,7	17,8	36,0	0.70
2	Модификацияланган	4.8	19,5	30	0,96
ПН-1 елими билан оқ қайниндан тайёрланган нусхалар					
1	Табиий материал	5,2	30.5	7	-
2	Модификацияланган	9,8	35,3	13	-

Елим тури КБ-3 бўлганда табиий материалларнинг ёрилишдаги мустакамлигши 9,5 МПРа ни, худди шу елим билан бириктирилган оқ қайнин материалининг мустаҳкамлиги эса 10,6 МПа тенг бўлди. Бу қийматлар орасидаги фарқ 1.9 МПа бўлиб, яъни, 10,3 % га тенг.

Тажриба нусхалари ФР-12 елими билан елимланганда мустаҳкамлик кўрсаткичи қарагай ва оқ қайнин материаллар учун мос равишда 11,2 ва 12,1 МПа га тенг бўлди. Бу қийматлар орасидаги фарқ 0.9 МПа бўлиб, яъни, 7,4 % ни ташкил этди. Масалан, қарагай материали учун фойдаланилган КБ-3 ва ФР-12 елимлари орасидаги фарқни солиштирсанку бу кўрсаткич мос равишда 9,5 ва 11,2 МПа га тенг бўлиб, орасидаги фарқ 15 % ни ташкил этди. Мустаҳкамлик кўрсаткичларининг сезиларли даражада ўзгарганлигини ФР-12 елимининг ёпишқоқлик хусусиятларини бошқа елимларга қараганда юқори эканлиги натижасида деб изоҳлаш мумкин.



Юқорада қайд этилганидек нусхаларни модификация қилишда финоспиртли, полизэфирмаленатли (ПН-1) ва полистиролли кимёвий таркиблардан фойдаланилди ва нусхаларни тайёрлашда КБ-3 ва ФР-12 елимларидан фойдаланилди.

Полистирол билан модификация қилинган елимланган ёғоч материалларнинг мустаҳкамлик кўрсаткичлари

3-жадвал

Т/п	Елимланган материаллар номи	Нусхаларни синаш натижалари			Мустаҳкамлик кўрсаткичи
		M	V	A	
КБ-3 елеми билан қарагай материалидан тайёрланган нусхалар					
1	Табиий материал	9,5	20,5	74	0,32
2	Модификацияланган	8,9	26,7	82	0,30
КБ-3 елеми билан оқ қайниндан тайёрланган нусхалар					
1	Табиий материал	10,6	25,0	81,5	0,47
2	Модификацияланган	9,8	20,8	52	0,45
ФР-12 елеми билан қарагайдан тайёрланган нусхалар					
1	Табиий материал	11,2	12,8	98	0,40
2	Модификацияланган	11,7	25,9	90	0,43
ФР-12 елеми билан оқ қайниндан тайёрланган нусхалар					
1	Табиий материал	12,1	29,6	90	0,53
2	Модификацияланган	9,6	25,3	64	0,77

Модификациялаш учун фойдаланилган кимёвий таркибларнинг мустаҳкамлик кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш мақсадида кўйидаги аниқланган натижаларни тақослаш лозим.

КБ-3 елеми билан бириктирилган табиий ва модификация қилинган қарагай материалининг мустаҳкамлик кўрсаткичлари солиштирилганда, қийматлар мос равишида 9,5 ва 8,9 МПа ни ташкил этди. Бу кўрсаткич оқ қайнин материалида эса 10,6 ва 9,8 МПа ни ташкил этди. Биринчи ҳолатда пасайиш 6,3 % бўлса, иккинчи ҳолатда 7,5 % ни ташкил этди.

Елимланган мадификацияланган материалларнинг ёрилишдаги мустаҳкамлигини табиий материалларга қараганда юқорида қайд этилган миқдорларни камайишини уларнинг структурасини кимёвий таркиблар таъсирида юмшатилганлиги билан изоҳлаш мумкин. КБ-3 елем билан елимланган қарагай ва оқ қайнин материалларнинг мустаҳкамлиги солиштирилганда (8,9, 9,8 МПа) қийматларни 9% га ортганлиги иккинчи материалнинг эластиклик модулини ва солиштирма оғирлиги юқори эканлиги натижаси ҳисобланади.

Модификацияланган материалларнинг мустаҳкамлигига елем турини таъсирини ўрганиш учун КБ-3 ва ФР-2 елимлари билан бириктирилган нусхалар солиштирилди ва кўрсаткичлар 8,9 ва 11,7 МПага тенг бўлди, бунда натижаларни кескин ошганлигини (20%) кўриш мумкин. Бу натижани ФР-12 елимнинг ёпишқоқлик кўрсаткичларини КБ-3 га қараганда юқори эканлиги бидан изоҳлаш мумкин.

Демак, юқорида амалга оширилган таҳлил натижалари асосида модификацияланган ёғоч материалларни елимлашда уларнинг турига ва фойдаланилаётган елимларнинг ёпишқоқлик хусусиятиларига алоҳида эътибор бериш муҳим ахамиятга эга

Адабиётлар рўйхати

- Хрулев В.М., Шутов К.М., Мельников Е.Г. Склейивание модифицированной древесины и перспективы применения. БелНИИТИ. 5/58, Минск, 1991. -55 стр.
- Арисланов О.Н., Хрулев В.М. Технология склейивание модифицированной древесины. Обзорная информация.–Москва, ВНИПИЭИлеспром, 1984. -с.36.



3. Деревянные конструкции и детали. Справочник по общестроительным работам. (Под ред. В.М.Хрулева). М.: Стройиздат, 1983. -238 стр.
4. T.Maxmatqulov. Yog'och konstruksiylari”, Darslik, Toshkent, Sahhof, 2023. -328 bet.

